

PELLET SITTA

FAGGIO 100%



Di puro faggio ad altissimo potere calorico

IL PELLET CLASSIFICATO "A" E' QUELLO DI QUALITA' PIU' ELEVATA, IL PIU' RACCOMANDATO PER LE UTENZE DOMESTICHE. QUESTO PELLET INFATTI RISPONDE AI PARAMETRI QUALITATIVI RIPORTATI NELLA TABELLA SEGUENTE.

Parametro	Unità	Categoria "A"
Materie prime ammesse per la produzione		<ul style="list-style-type: none"> • Legno di latifoglie privo di corteccia • Legno di conifere privo di corteccia • Legno non trattato dell'industria del legno privo di corteccia • Miscelate e miscugli delle categorie precedenti
Diametro (D)	mm	$D = 6 \pm 0,5 - 8 \pm 0,5$
Lunghezza (L)	mm	$D \leq L \leq 5 \times D$
Umidità	% peso t.q.	≤ 10
Ceneri	% peso s.s.	$\leq 0,7$
Durabilità meccanica	% peso	$\geq 97,7$
Polveri	% peso	$\leq 1,0$
Agenti leganti	% peso m.p.	non ammessi
Zolfo	% peso s.s.	$\leq 0,05$
Azoto	% peso s.s.	$\leq 0,3$
Cloro	% peso s.s.	$\leq 0,03$
Massa volumica apparente	Kg/m ³	$\leq 620 - \leq 720$
P.C.L. t.q.	Mi/Kg	$\geq 21,6$
	Kcal/Kg	≥ 5180

t.q. = tal quale; s.s. = sostanza secca; m.p. = massa pressata

CAMPIONE: faggio selezionato idoneo al contatto umano
SCOPO DELL'ANALISI BATTERIOLOGICA: rilevazione di bacilli dannosi alla salute

RISULTATI

CARICA BATTERICA TOTALE	UFC/G	<500
SALMONELLA	UFC/G	ASSENTE
E. COLI	UFC/G	ASSENTE
STREPTOCOCCI	UFC/G	ASSENTE
STAFILOCOCCI	UFC/G	ASSENTE
CLOSTRIDI	UFC/G	ASSENTE
MUFFE MICOTICHE	UFC/G	ASSENTE
LIEVITI	UFC/G	ASSENTE
TETANO	UFC/G	ASSENTE
TIFO	UFC/G	ASSENTE

COMMENTO ANALISI CONCLUSIVA:
non si ritiene pertanto, che vi siano controindicazioni per l'uso di questo prodotto da parte dell'uomo.

**CONSERVARE
IN LUOGO ASCIUTTO
MANEGGIARE
CON CURA**